

ADEK

• PRESENTACIÓN Y UTILIZACIÓN

Banda de impermeabilización de betún elastómero SBS, autoadhesiva en sus dos caras, de 1,6 Kg/m² de masa, con armadura de malla de poliéster de 50 g/m².

En obra nueva o rehabilitación:

- se utiliza como escuadra de refuerzo en entregas de ángulo entrante o saliente, para sistemas de impermeabilización.

Esta escuadra de refuerzo forma parte del sistema de impermeabilización ADEKARO de SIPLAST, compuesto por los siguientes elementos:

- lámina de impermeabilización de betún elastómero SBS, autoadhesiva, ADEPLY de SIPLAST.
- escuadra de refuerzo autoadhesiva en sus dos caras, ADEK de SIPLAST.
- baldosa de protección de la impermeabilización, autoadhesiva, ADEDAL de SIPLAST.

• COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS NOMINALES

Cara superior:	Betún autoadhesivo recubierto de un papel siliconado
Aglomerante:	Betún elastómero SBS
Cara inferior:	Betún autoadhesivo recubierto de un papel siliconado
Armadura:	Malla de poliéster de 50 g/m ²
Masa de la lámina (Kg/m ²):	1,6 kg/m ²
Peso del rollo (Kg):	16,0 Kg

• CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MEDIAS

Penetración a 25°C :	mini 55 – maxi 105
Punto de reblandecimiento:	≥ 90 °C
Fluencia:	≥ 70 °C
Resistencia al pelado – (NF P 84-352) (N/cm): (ángulo 90°, después de 24 horas sobre hormigón previamente imprimado, velocidad de pelado 0,01 m/minuto)	10

• ACONDICIONAMIENTO

Longitud y anchura del rollo (m):	10 x 1
Número de rollos por palet:	18

- Almacenar en posición vertical y lejos de cualquier fuente de calor.
- Transporte: este material no está clasificado como peligroso y su número de aduana es : 680710100000A

• DOCUMENTO DE REFERENCIA ISO 9001

Esta ficha técnica es el documento de referencia **ISO 9001** de este producto.

**• GENERALIDADES SOBRE LA PUESTA EN OBRA****Puesta en obra :**

La membrana se cortará en elementos de 1 m de longitud y se doblará a 90 ° (dos alas de al menos 50 mm cada una).

- previamente a la colocación de la escuadra de refuerzo ADEK, se aplicará sobre el soporte una imprimación bituminosa SIPLAST PRIMER, con rodillo o brocha, a razón de 350 g/m².
- se retirará el film siliconado de protección de la cara inferior de la escuadra de refuerzo ADEK y esta se colocará directamente sobre el soporte imprimado, tanto en parte vertical como horizontal. Enseguida, se debe apretar la banda con la mano y con, por ejemplo, un rodillo de caucho.
- en caso de trabajar a una temperatura ambiental inferior a los 10° C, la cara inferior de todos los componentes del sistema ADEKARO de SIPLAST se calentarán con soplete.

En caso de rehabilitación, se retirará siempre la antigua impermeabilización del soporte vertical.

Solapes :

- los solapes en cabeza de rollo no serán inferiores a 60 mm.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

- 1/ Cuando se indiquen dos características, la primera se refiere al valor en el sentido longitudinal y la segunda en el sentido transversal.
- 2/ Todo valor medio es calculado respetando el proyecto de Norma Europea prEN WI 002254041.
- 3/ El texto relativo a la utilización y puesta en obra del producto, no prevalece frente a las disposiciones constructivas locales y a las normas locales a respetar. En caso de duda, consultar el Departamento Técnico de SIPLAST.
- 4/ SIPLAST se reserva el derecho de modificar la composición y las condiciones de puesta en obra, en función de la evolución de los conocimientos y de las técnicas. Esta ficha técnica anula y reemplaza la anterior. Contacte siempre SIPLAST para obtener la última versión.
- 5/ Esta ficha técnica se refiere sólo al producto aquí descrito. Los diferentes productos de SIPLAST, pueden constituir un sistema de impermeabilización, cuyas características se describen en la "ficha sistema". En caso de dudas, contacte el Servicio Técnico de SIPLAST.