

SCHEMA TECNICA

Revisione 02 del 01/09/2007
APPEXP 107



	ARTIC GS
	EN 13859-1

DEFINIZIONE PRODOTTO E APPLICAZIONE

TIPO	Membrana bituminosa sottotegola
APPLICAZIONE	Strato di tenuta per coperture ad elementi discontinui Destinazione d'uso :sottotegola - Messa in opera per mezzo di : Saldatura con bruciatore a fiamma
DESCRIZIONE	Superficie : ardesia minerale naturale o colorata Legante : bitume distillato modificato con POLIPROPILENE Armatura : tessuto non tessuto di poliestere SPUNBOND stabilizzato e rinforzato con fili di vetro longitudinali. Superficie inferiore : film termofusibile in polietilene

Lunghezza	EN 1848-1	m	10	-
Larghezza	EN 1848-1	m	1	-0,5% + 1,5%
Massa Areica	EN 1849-1	Kg/m ²	3,5	± 10%
			4	± 10%
			4,5	± 10%
			5	± 10%

CARATTERISTICHE

NATURA DEL TEST	NORME DI RIFERIMENTO	UNITA'	VALORI MEDI	TOLLERANZE
Resistenza alla rottura per trazione	EN 12 311-1	L x T (N/50mm)	400x300	(-20%)
Allungamento alla rottura	EN 12 311-1 1999	L x T (%)	35X35	(-15)
Resistenza alla lacerazione	EN 12 310-1	L x T (N)	130x130	(-30%)
Flessibilità a freddo	EN 1109	(°C)	≤ -5	-
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	%	≤ 0,3	-

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	Numero di rotoli per pallet camion: 28 (ARTIC GS 3,5 kg) , 25 (ARTIC GS 4,0 kg) , 23 (ARTIC GS 4,5 kg) , 20 (ARTIC GS 5,0 kg) -. Questo prodotto è consegnato verticalmente in rotoli disposti su pallet. Deve essere stoccato verticalmente al riparo e lontano da ogni sorgente di calore. - La nostra società si riserva il diritto di modificare questo prodotto in funzione dell'evoluzione delle tecniche.
----------------------------	--

Icopal S.r.l.
Filiale Italiana
Via Fratelli Gracchi, 27
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Italia

Tel. : +39.02.66.04.50.29
Fax : +39.02.66.04.54.90
contact.it@icopal.com
www.icopal.it



EN 13859



N° 15632861