

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO****FT/DTS/28**

Revisione 2 del 01/01/2008

## BANDE ADEPLOMB

**DESCRIZIONE E DESTINAZIONE DEL PRODOTTO**

Bande d'impermeabilizzazione in bitume modificato adesivo accoppiate con lamina di piombo.  
Il prodotto viene impiegato per la realizzazione di piccole riparazioni e lavori sulle coperture in genere.

**COMPOSIZIONE**

Superficie superiore parti correnti	Lamina di piombo spessore 0,7 mm
Legante	bitume modificato adesivo
Superficie inferiore	Film siliconato a protezione del legante adesivo, sfilabile in fase di applicazione

**CARATTERISTICHE NOMINALI**

Lunghezza rotolo (m)	3
Larghezza banda (mm)	160 – 200 – 250 - 330 - 1000

**CARATTERISTICHE FISICHE**

NATURA DEL TEST	UNITA'	VALORI MEDI
Resistenza alla rottura per trazione	(N/50mm)	≥400
Allungamento alla rottura	(%)	≥30X10
Resistenza allo punzonamento statico	Kg	≥10
Resistenza allo spellamento a 90°C su cemento trattato con primer (velocità di trazione 0,01 m/min)	N/cm	≥1

**CONDIZIONAMENTO**

BANDE ADEPLOMB (mm)	160	200	250	330	1000
Dimensioni del cartone (mm)	140x140x175	140x140x215	140x140x265	140x140x350	140x140x1070
Peso medio rotolo (kg)	5,5	6,7	8,4	11,1	33,2

**GENERALITA' SULLA MESSA IN OPERA DEL PRODOTTO**

Supporti	I supporti devono essere asciutti al tatto, puliti, privi di residui grassi o oleosi e privi di asperità. I supporti porosi vengono trattati preventivamente alla posa dell'adeplomb con rivestimento impregnante bituminoso a freddo SIPLAST PRIMER. Supporti metallici ossidati sono trattati con vernice antiruggine al fine di eliminare la ruggine stessa.
----------	---

**INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

Modifiche	La nostra società si riserva il diritto di modificare questo prodotto in funzione dell'evoluzione delle tecniche. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente. Contattate il nostro servizio tecnico per ottenere l'ultima revisione.
Classificazione del prodotto	Non è classificato come pericoloso secondo la regolamentazione internazionale dei trasporti (ADR, RID, IATA, e RTMDR)
Codice doganale	68 07 10 19 0 00 0P
Stoccaggio	Questo prodotto è consegnato verticalmente in rotoli disposti su pallet o in cassa. Deve essere stoccato verticalmente al riparo e lontano da ogni sorgente di calore.