


FT/M/0679-CPD-0122/PAREQUERRE FABRICATION/EN 13707

	Icopal S.A.S. / Siplast 12, rue de la Renaissance F-92184 ANTONY Cedex	PAREQUERRE FABRICATION
		Prodotto a : Usine de Mondoubleau 30, rue Poterie F-41170 CORMENON

DEFINIZIONE PRODOTTO E APPLICAZIONE	
TIPO	Membrana bituminosa per impermeabilizzazione di copertura
APPLICAZIONE	Primo strato di un rivestimento a vista - Primo strato di un rivestimento sotto protezione pesante Messa in opera su : Coperture non accessibili - Coperture tecniche - Coperture accessibili e pedonabili Messa in opera da : Saldatura con cannello a fiamma
DESCRIZIONE	Superficie : Sabbia Legante : Bitume elastomerico SBS Armatura : Non tessuto poliestere Superficie inferiore : Film plastico termofusibile

CARATTERISTICHE	Norme	Unità	Valori	Risultati
• Difetti visivi	EN 1850-1	--	conforme	conforme
• Lunghezza	EN 1848-1	m	9.90	VLF
• Larghezza	EN 1848-1	mm	990	VLF
• Rettilinearità	EN 1848-1	mm	conforme	conforme
• Spessore	EN 1849-1	mm	3.7	VDF - 5 %
• Resistenza alla trazione LxT	EN 12311-1	N/50 mm	590 x 500	VDF - 10 %
• Allungamento LxT	EN 12311-1	%	40 x 45	VDF - 20 %
• Flessibilità a bassa temperatura	EN 1109	°C	- 15	VLF
• Resistenza allo scorrimento a temperature elevate	EN 1110	°C	100	VLF
• Stabilità dimensionale	EN 1107-1	%	- 0.5	VLF
• Impermeabilizzazione all'acqua	EN 1928	--	conforme	conforme
• Proprietà di trasmissione del vapore acqueo	EN 1931	--	20000	--
• Reazione al fuoco	EN 13501-1	--	F	--

INFORMAZIONE COMPLEMENTARE	
---------------------------------------	--