

VOCE DI CAPITOLATO BLACKLINE 1000

Nr. Articolo	Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo Totale
m ²	<p>Fornitura e posa in opera di geomembrana omogenea flessibile tipo "Blackline 1000" composta da più strati in polietilene bassa densità LDPE laminati, flessibile anche a basse temperature, antipunzonante e resistente ai raggi UV e a un ampio numero di agenti chimici, rispondente alle seguenti caratteristiche:</p> <p>Densità: 925 g/m³</p> <p>Larghezza : 4,0 mt</p> <p>Spessore : 1,0 mm ±10%</p> <p>Carico di rottura : 17,7 kN/m (ISO 1184-85) Allungamento alla rottura: 610 x 540 (%) (ISO 1184-85)</p> <p>Carico di snervamento : 7,8x8,9 (MDxCD) (N/mm²) (ISO 1184-85)</p> <p>Resistenza al punzonamento: >20 (kg)</p> <p>Resistenza allo strappo: > 400 x 450 (N)</p> <p>Flessibilità a freddo : < 30 °C (ISO 974 – 1980)</p> <p>Water tightness to liquid water: pass at 2KPa (EN1928)</p> <p>Durabilità (UV ageing):</p> <p>Water tightness to liquid water After ageing : pass at 2KPa (EN1296)</p> <p>Water tightness to liquid water Against chemicals: pass at 2KPa (EN1847)</p> <p>La geomembrana viene saldata per fusione con saldatura a cuneo in doppia pista o per estrusione con sovrapposizione dei teli di 150mm.</p>		