

Fax : +39 02 66.04.50.29
contact.it@icopal.com

Icopal Via Fratelli Gracchi, 27
 20092 Cinisello Balsamo (Mi)- Italia

VOCE DI CAPITOLATO GEONAP

Nr. Articolo	Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Prezzo Totale
m ²	<p>Fornitura e posa in opera di geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE) prefabbricata per estrusione, omogenea, di colore nero, ad elevata inerzia chimica</p> <p>Spessore medio: 2 mm ASTM D 5199</p> <p>Larghezza teli: 7,50 m</p> <p>Densità: 0,94 g/cm³</p> <p>Resistenza al limite elastico (tensione di snervamento): 29 N/mm² ASTM D 6693</p> <p>Allungamento al limite elastico (allungamento allo snervamento): 12 %</p> <p>Resistenza (tensione)alla rottura: 53 N/mm²</p> <p>Allungamento alla rottura: 700%</p> <p>Resistenza al punzonamento: 640 N ASTM D 483</p> <p>Punzonamento dinamico Geonap 2mm su supporto rigido : 8 J NFP 84506</p> <p>Flessibilità a freddo °C ASTM D746 -70</p> <p>Resistenza alla fessurazione sotto sforzo ambientale: 300 Ore ASTM D 5397</p> <p>OIT (200°C, O₂ puro, 1 atm): 100 minuti ASTM 3895</p> <p>Resistenza agli idrocarburi (gasolio ed essenze senza piombo 98) - Modo operativo CETE Lyon Febr 1996 Molto soddisfacente dopo 28 giorni</p>		